

LUCITE® Bravur

Typ

ansatzfreie und ausbesserungsfähige Innenfarbe auf wässriger Alkydharzbasis.

Verwendungszweck

Matte Farbe für Decken und Wandflächen mit besonders feinem Anstrich-Finish. Ideal für die ansatzfreie Verarbeitung auf grossen Flächen und unter Streiflichtbedingungen . Einsatz im Neubau und für die Renovierung auf sauberen Untergründen wie Weissputz, Gipskartonplatten und alten, aber festen Anstrichen.

Verarbeitung ausschließlich im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- matt
- Ansatzfrei zu verarbeiten
- Optimal ausbesserungsfähig
- Lange Offenzeit
- Deckkraft Klasse 2 (DIN EN 13300)
- Nassabriebfestigkeit Klasse 1 (DIN EN 13300)

Verpackungsgrößen: 20,00 kg

Farbtöne: Weiss /

Tönbar mit Universalabtönpasten bis zu 3 % (unter Vorbehalt)

Technische Daten

Glanzgrad: matt (< 1,2 E. gemessen im 85° Winkel)

Dichte (20°C): 1,56 g/ml (Mittelwert)

Viskosität: pastös

Verbrauch: **Pinsel- und Rollenverarbeitung**

ca. 125 ml / m² / Anstrich auf glattem Untergrund. Raue Untergründe entsprechend höherer Verbrauch, ggf. Probeanstrich durchführen.

Airlessverarbeitung (nur nach Rücksprache mit unserer Technik)

ca. 150 ml / m² / Anstrich

Die genauen Verbrauchswerte richten sich nach Objekt, Untergrundbeschaffenheit und nach der jeweiligen Düsenauswahl (Düsengröße/ Spritzwinkel)

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 8° C

Untergrundvorbehandlung / Beschichtungsaufbau

Die Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein.

Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen um somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

Alte, tragfähige Dispersionsanstriche sind ohne Vorbehandlung zu beschichten..

Dauerelastische Verfugungsmassen und Dichtungsprofile sind prinzipiell nicht überstreichbar.

Verarbeitungsdaten

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Verarbeitung: **Streichen / Rollen**

Je nach Zustand des Untergrunds zwei Anstriche ausführen (je nach Verschmutzung und Farbton des Untergrundes ggf. zusätzlichen Anstrich ausführen).

Bei Untergründen mit normaler Saugfähigkeit Erstanstrich mit max. 3 % Wasser verdünnen. Auf stark saugfähigen Untergründen (Weißputz, Gipsplatten, etc.) Erstanstrich mit ca. 10 % Wasser verdünnen.

Schlussbeschichtung kann ggf.mit Wasser eingestellt werden.

DÖRKEN
COATINGS

Airless-Verarbeitung: ist möglich; bitte hierzu unbedingt Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik halten.

Düse = 0,015 - 0,019 Inch
Druck = 180 - 200 bar
Filter = 60 Mesh
Viskosität = max. 10 % mit Wasser verdünnt

Trocknung bei 20°C u. 65 % rel. LF:

Griffest nach ca. 1 Std.

nach ca. 4 Stunden überstreichbar

durchgetrocknet nach ca. 48 Std.

Niedrige Temperaturen sowie hohe Luftfeuchtigkeit können zu Trocknungsverzögerungen führen.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser. Werkzeuge (Pistole, Roller, etc.) vor und nach der Anwendung sorgfältig reinigen.

Bitte beachten: Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich.

Material vorzugsweise mit einem strukturierten Polyamidroller (Florhöhe 12-14 mm) aufbringen.

Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und ggf. verdünnen, bzw. bei Bedarf sieben.

Partiellen Ausbesserungsarbeiten am getrockneten Anstrichfilm mit dem gleichen Material und Werkzeug ausführen. Je nach Lichteinfall kann sich sonst die Ausbesserungsstelle markieren.

Sicherheitsdaten

Einstufung und Kennzeichnung entnehmen sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter <http://www.cd-color.de/de/infocenter/downloads/datenblaetter-sd-tm.html> downloaden können.

Produkt-Code / GISCODE gemäß BG-BAU – GISBAU:

Siehe Produktetikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 7.3)

Die Betriebsanweisung gemäß §14 der Gefahrstoffverordnung für ihren Betrieb finden Sie unter <http://www.wingis-online.de/>

Bitte Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten

DÖRKEN
COATINGS

Besondere Hinweise

Bitte grundsätzlich die Richtlinien des BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt a.M.) beachten.

Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich.

Bei Beschichtung von optisch zusammenhängenden Flächen auf Chargengleichheit achten und / oder die benötigte Gesamtmenge untereinander mischen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Für Anstriche auf salzbelasteten Untergründen kann keine Gewährleistung erfolgen.

Kalksandsteinmauerwerk innen muss vor der Beschichtung die notwendige Mauerwerksausgleichsfeuchte erreicht haben. Gleiches gilt für Hartbrandstein- und Ziegelmauerwerk.

Flächen mit starken Ablagerungen wie z.B. Ruß, Nikotin, Fett, Öl usw. sind vor Beginn der Arbeiten mit Anlauger gründlich zu reinigen. Ausreichende Trockenzeit beachten!

Untergründe, bei denen mit wasserlöslichen Stoffen, wie z.B. Nikotin, Teerkondensate, oder Wasserflecken gerechnet wird, sind zuvor fach- und sachgerecht zu isolieren.

Bei Einsatz in Räumen für Genuss- und Lebensmittellagerung empfehlen wir die Ware für die Zeit der Renovierung und der Trocknungsphase auszuräumen / auszulagern.

Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich.

Wird LUCITE® Bravur abgetönt, können in den gemischten Farbtönen geringe Mengen Lösemittel enthalten sein.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tür und Fensterdichtungen etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen, bzw. ein Probeanstrich notwendig.

In schwierigen Fällen bitte vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit unserem technischen Außendienst, oder der Anwendungstechnik halten.

Bei unzureichender Belüftung und / oder Verarbeitung der Materialien im Spritzverfahren Atemschutzgerät anlegen.

Niedrige Temperaturen und / oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.

Der Einsatz von LUCITE® Bravur in Feuchträumen wird nicht empfohlen.

Aufgrund der Alkydharzbasis des Produktes LUCITE® Bravur sollte die Beschichtung von frischen Betonflächen und /oder anderen alkalischen Untergründen vermieden werden (Verseifungsgefahr).

LUCITE® Bravur nicht auf Leimfarbenanstriche auftragen.

LUCITE® Bravur ist kein zum Überstreichen mit anderen Dispersionsfarben vorgesehener Grundanstrich.

Allgemeine Hinweise

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung.

Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

Für die Haltbarkeit der Produkte sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine Anwendungstechnische Beratung, wenn gleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.

Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich.

Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle Angaben früherer Ausgaben ihre Gültigkeit.

Allergikerberatung unter 02330 / 63 184.

Für weitere technische Auskünfte und Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02330 / 63 243 über unser Contact Management an unsere Anwendungstechnische Abteilung.

Zusätzlich können Sie weitere Informationen über unsere Internetseite www.doerkencoatings.de abrufen. Hier finden Sie alle produktbezogenen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter.

L – 4020-1 LUCITE® Bravur 030820 FL

DÖRKEN COATINGS

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke/Ruhr
Tel.: 02330 63 243
Fax: 02330 63 100 243
Mail: coatings@doerken.de
Web: www.doerkencoatings.de

DÖRKEN COATINGS