



# Plaatsingsvoorschriften

DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX

P R E M I U M

## Algemene voorschriften

■ DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX is een functionele pasta-achtige bekleding met een hoge structurele viscositeit voor de realisatie van luchtdichte aansluitingen van de DELTA<sup>®</sup> - dampschermen met laterale randen, scheidingswanden, dakramen, ventilatiebuizen, moeilijk bereikbare plaatsen en details zowel in de nieuwbouw als bij renovaties.

■ DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX is geschikt voor gebruik met de volgende dampschermen:

- DELTA<sup>®</sup>-DAWI GP
- DELTA<sup>®</sup>-REFLEX/-REFLEX PLUS
- DELTA<sup>®</sup>-S<sub>d</sub>-FLEXX
- DELTA<sup>®</sup>-FOL PVG PLUS

### Eigenschappen

DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX beschikt over uitstekende aanhechtingseigenschappen op praktisch elke ondergrond en kan toegepast worden op hout, houten elementen, metselwerk, metaal en veel kunststoffen.

DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX is klaar voor gebruik en moet in geen geval verdund worden met water.

DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX kan verwerkt worden bij een temperatuur van +5 °C tot +40 °C. De drogingstijd is afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de dikte van de aangebrachte laag en bedraagt ongeveer 3 uur bij 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 %. Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid hebben een gunstige invloed op de drogingstijd.

De ingewerkte drogingsindicator toont op een gemakkelijke visuele manier of het aangebrachte product droog is: de dispersie is lichtblauw tijdens de droging en donkerblauw in droge toestand.

### Bewaring en opslag

DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX moet vorstvrij bewaard worden. Gebruikte verpakkingen moeten met zorg afgesloten worden.



### Vorbereidende handelingen

DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX goed omroeren voor gebruik. De bewerkingsoppervlakte moet gereinigd en op geschiktheid gecontroleerd worden. Voor een betrouwbare behandeling moet de oppervlakte voldoende dragend zijn, proper (geveegd), droog tot licht vochtig en vorst- en vetvrij zijn.

De plaatsing van DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX gebeurt in 3 stappen.

1. Met behulp van een platte borstel een eerste laag DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX tot verzadiging aanbrengen op de ruim gemeten bewerkingsoppervlakte, het aan te sluiten element en de aangrenzende folie.
2. Het speciale geotextiel DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX GT 15 op de vers aangebrachte laag plaatsen en de vorm van de ondergrond laten aannemen. Het geotextiel moet de folie en het bouwelement minstens 4 cm overlappen. De met DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX bewerkte ondergrond moet groter zijn dan de oppervlakte bedekt met het geotextiel. Het speciale geotextiel is een onderdeel van het systeem en moet steeds geplaatst worden.
3. Een tweede laag DELTA<sup>®</sup>-LIQUIXX tot verzadiging aanbrengen op de oppervlakte van het geotextiel. Vorming van plooien vermijden. Met een platte borstel altijd van het centrum naar de randen van het geotextiel toe werken om te vermijden dat het geotextiel oprolt.



# r DELTA®-LIQUIXX

Indien het noodzakelijk is om meerdere banden van het geotextiel aan te brengen moeten deze elkaar minstens 4 cm overlappen. De onderste band van het geotextiel moet volledig doordrenkt zijn alvorens de volgende band mag aangebracht worden.

Het is ten zeerste aanbevolen om DELTA®-LIQUIXX volledig te laten drogen alvorens de volgende werken uit te voeren. Bij renovaties langs de buitenzijde bestaat evenwel de mogelijkheid, als de omstandigheden het vereisen, om de thermische isolatie onmiddellijk te plaatsen tijdens de drogingsfase van het product. Het volstaat om te voorkomen dat het geotextiel verschuift en om spanningen tussen de folie en het bouwelement te vermijden.

## Rendement van DELTA®-LIQUIXX

Afhankelijk van het absorptievermogen van de dragende ondergrond, ong. 0,9 liter per m<sup>2</sup> DELTA®-LIQUIXX GT 15.

Deze plaatsingsvoorschriften zijn niet allesomvattend en ontheffen niemand van onvakkundig en onverantwoordelijk handelen. Specifieke gevallen eventueel eerst uittesten.

## Plaatsingsvoorbeelden

### Verankering



### Contactpunt met de muur



### Buisdoorvoer 1



### Buisdoorvoer 2



### Buisdoorvoer 3



# DELTA®



N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 483  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 02 466 02 75  
Fax: 02 466 87 35  
info@doerken.be  
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep