



DELTA®-AGF ALLGRUNDFIX

Universelle Lösung für stark saugende Untergründe.

Biozidfrei und geruchsarm.
Verfestigung und Imprägnierung.

DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte
aus eigener Produktion.

■ Imprägnierung
Grundierung

■ Für Holz und
mineralische
Untergründe

■ Neubau
Sanierung

DELTA®-AGF ALLGRUNDFIX

Das Wichtigste in Kürze:

| | |
|---|---|
| Material | Imprägniergrundierung auf Basis speziell modifizierter Polyöle in entaromatisiertem Testbenzin. |
| Farbton | Farblos |
| Dichte (20 °C) | ca. 0,84 g/ml |
| Viskosität | ca. 130 sec./2 mm Auslaufbecher |
| Verbrauch | 150 - 300 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrunds |
| Verarbeitungstemperatur | 0 °C bis + 30 °C/rel. Luftfeuchte max. 80 % |
| Bindemittelbasis | Acrylat |
| Trocknung bei 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte | ca. 4 Std. vor Aufbringen einer 2. Grundierung, ca. 18 Std. vor Auftragen der Zwischenbeschichtung. Ungünstige Bedingungen verlängern die Trocknungszeiten. |
| Verarbeitungseigenschaft | Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren |
| Verpackungsgröße | 10 ltr. Eimer |

DELTA®

Hohe Sicherheit durch besondere Imprägnierung und Grundierung.

DELTA®-AGF ALLGRUNDFIX ...

- ... ist eine farblose Imprägnierung und Grundierung.
- ... kann als Imprägniergrundierung für Holz und Holzwerkstoffe verwendet werden. Verfestigt sandene Altputze, Gipsuntergründe, Kalksandstein, Porenbeton und anderer saugende Untergründe. Ist als untergrundverfestigende Grundierung für die Beschichtung mit DELTA®-ROOFCOAT und DELTA®-DACHCOLOR geeignet.
- ... besitzt eine starke Tiefenwirkung.
- ... lässt sich mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Beschichtungen überarbeiten.
- ... ist geruchsarm und aromatenfrei.
- ... kann gestrichen, getaucht, gerollt und im Hochdruck- oder Airless-Verfahren gespritzt werden.
- ... wird auf ausreichend trockenen Untergründen aufgetragen. In der Regel sind 1 bis 2 Grundanstriche erforderlich. Besonders saugfähige Untergründe und Schnittkanten satt imprägnieren, dabei aber eine Filmbildung vermeiden.

Besondere Hinweise:

Diese Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da nicht alle in der Praxis vorkommende Untergründe und deren Behandlung erwähnt werden können, bitten wir Sie, in Zweifelsfällen unsere technische Beratung (Telefon: 0 23 30/63-578) zu nutzen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.

Behandelte Asbestzement-Platten können nach den technischen Richtlinien für Gefahrstoffe, TRGS 519, demontiert werden.



DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.

■ **Ausschreibungstexte** und **detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte können Sie unter www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ **DELTA®System-Ratgeber** zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

