

# SOLVENT



## SOLVENT

DÖRKEN Solvent setzt Maßstäbe bei der Tönentechnologie in lösemittelhaltigen Lacksystemen – und das für diverse Einsatzgebiete. Die farbstarke Auswahl an organischen und anorganischen Pigmenten bietet ein hohes Deckvermögen und einen breiten Farbraum mit maximaler Brillanz bei hohen Licht- und Wetterechtheiten. Die Ergänzung mit transparenten Eisenoxiden bildet Echtholzfarbtöne für lösemittelhaltige Lasuren ideal ab.

## SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN

- › verträglich in lösemittelhaltigen dünn- bis dickschichtigen Holzlasuren, Ölen und Lacken
- › farbstarke organische und anorganische Pigmentauswahl für Echtholzfarbtöne
- › hohes Deckvermögen auch unter 10% Pastenzugabe in transparenter Base
- › UV-beständig gegen Sonnenlicht und vergilbungstabil im Langzeittest
- › verwendbar mit Universal & Aqua auf einer Anlage

# SPEZIFIKATIONEN

	Bezeichnung	Color Index	Pigmentgehalt	Ø Dichte	BSF Merkblatt	Lichteinheit Tint	Wetterechtheit Tint	Beständigkeit Alkali	Beständigkeit Säure
<b>Solvent - Anorganische Pigmente</b>									
311	White	PW 6	74	2,16	1	N/A	N/A	x	x
312	Yellow BiVa G	PY 184	60	2,06	2   1	8	4-5	x	x
354	Yellow Oxide	PY 42	65	1,84	1	8	5	x	x
358	Terracotta	PR 101	37	1,34	1	8	5	x	x
751	Yellow Oxide Transp.	PY 42	45	1,36	1	8	5	x	x
752	Red Oxide Transp.	PR 101	37	1,34	1	8	5	x	x
<b>Solvent - Organische Pigmente</b>									
315	Orange Y	PY 170	36	1,05	2	7-8	4	x	x
317	Red	PR 254	36	1,07	2	8	4	x	x
321	Blue R	PB 15:2	16	1,25	2	8	4-5	x	x
333	Yellow	PY 74	40	1,05	3	6-7	3	x	x
339	Violett	PV 23	13	1,07	3	8	4	x	x
343	Green	PG 7	20	1,13	2	8	4-5	x	x
345	Black	PBk 7	13	1,13	2	8	5	x	x
359	Magenta	PR 122	20	1,00	3	7-8	4-5	x	x

