



DELTA[®] Imprägniergrund 1.06

Typ

Wässriger farbiger Imprägniergrund für die Imprägnierung von unbehandeltem Holz im Außenbereich mit vorbeugender Wirksamkeit gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze, sowie vorbeugender Wirkung gegen Insekten.

Verwendungszweck

DELTA[®] Imprägniergrund 1.06 dient dem Schutz von Hölzern ohne Erdkontakt im Außenbereich, vor Fäulnis und Bläue nach DIN 68800, Teil 3.

Als fungizider Grundanstrich ausschließlich im Anstrichaufbau für alle nicht maßhaltigen bis maßhaltigen Bauteile, wie z.B. Verbretterungen, Zäune, Schindeln, Pergolen, Schalungen sowie für Fenster und Außentüren. Nicht für Innenräume, Bienenhäuser oder Saunaaanlagen verwenden.

Als Imprägniergrund im System mit DELTA[®] Fenster Compact 6.05 vorgesehen.

Verpackungsgrößen: 1,0 / 2,5 / 5,0 / 20 Liter

Farbtöne: farblos - 0000 -

**Grundierungsfarbtöne gemäß aktueller Woodprotection
Industriebaukarte**

Technische Daten

Dichte (20°C): ca. 1,01 g/ml

Viskosität (20°C): ca. 11 s (DIN 53211/ 4)

Wirkstoffgehalt in 100g:	0,80 % IPBC (Iodcarbamat) 0,40 % Tebuconazol
Verarbeitungstemperatur:	> 8°C (gilt für Luft, Bauteil, Material)
Festkörpergehalt:	8,4 %
Trocknung bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte:	ca. 4 Std. je nach Saugvermögen des Holzuntergrundes. Bitte beachten Sie, dass ungünstige Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchte, niedrige Temperaturen der Umgebungsluft und / oder des zu beschichtenden Holzbauteils und geringe Luftbewegung eine deutlich verzögerte Trocknung der Imprägnierung bewirken können. Die Trockenzeiten sind dann entsprechend zu verlängern.
Ergiebigkeit:	8 - 12 m ² / L (abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit / genaue Verbrauchswerte können nur am jeweiligen Objekt ermittelt werden).
Einbringmenge:	200 ml / m ²

* Produkttypische Werte (keine Spezifikation)

Untergrundvorbehandlung

Das zu beschichtende Holz muss vor Anwendung unbehandelt, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchte soll 15 % nicht über- und 8 % nicht unterschreiten. Je nach Bauteil sind die entsprechenden Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen in Bezug auf Konstruktion, zulässiger Feuchte und Holzgüte einzuhalten.

Produkteigenschaften

DELTA® Imprägniergrund 1.06 dringt aufgrund seines guten Penetrationsvermögens tief in das jeweilige Holzbauteil ein und beugt aufgrund seiner hohen Wirksamkeit einem Befall durch holzverfärbende und holzerstörende Pilze vor. Zusätzlich ist eine vorbeugende Wirkung gegen Insekten gegeben.

DELTA® Imprägniergrund 1.06 wirkt haftvermittelnd auf nachfolgende Anstriche und wird ausschließlich für die Verwendung im Außenbereich im System mit allen wasserverdünnbaren, bzw. lösemittelhaltigen Lacken, Lasuren oder Deckanstrichen angewendet.

Die Anwendung speziell bei tropischen Hölzern ist ebenfalls möglich, aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Hölzer in Bezug auf z.B. Inhaltsstoffe, Saugfähigkeit ist ein Vorversuch zu empfehlen und die Notwendigkeit eines chemisch vorbeugenden Holzschutzes vorab zu klären.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde.

DÖRKEN
COATINGS

Verarbeitungsdaten

DELTA® Imprägniergrund 1.06 kann gestrichen, getaucht und geflutet werden. Weitere Anwendungen, die außerhalb der genannten stehen, sind nicht zulässig.

Stirnholzflächen sind wegen ihrer erhöhten Saugfähigkeit, z.B. im Bereich von Tropfkanten, ausreichend bis zur Sättigung zu imprägnieren. Überschüssiges Material in der Fläche muss durch Ablaufen, Abbürsten o.ä. entfernt werden. Keinesfalls sollten nach der Grundierung mit DELTA® Imprägniergrund 1.06 glänzende Stellen auf der Oberfläche sichtbar sein.

Die Reinigung von angetrocknetem Material an Arbeitsgeräten kann z.B. mit Universalverdünnung erfolgen. Bitte beachten Sie in diesem Fall bei Reinigungsarbeiten, je nach zu reinigendem Material, die teilweise starke Lösekraft von Verdünnungen.

Ein Verdünnen des flüssigen Materials mit Wasser ist nicht zulässig, damit ein Abfallen des Wirkstoffgehaltes und somit der Wirksamkeit vermieden wird.

Speziell bei der Verarbeitung im Flut- oder Tauchverfahren sind Behältnisse während Ruhe- oder Arbeitspausen stets abzudecken oder geschlossen zu halten, um Verdunstungsverluste zu minimieren.

DELTA® Imprägniergrund 1.06 kann mit allen handelsüblichen wasserverdünnbaren Lacken, Lasuren, Deckanstrichen oder im System mit DELTA® Fenster Compact 6.05, nach entsprechender Trockenzeit, überarbeitet werden.

Wir empfehlen zur Überarbeitung jeweils eine pigmentierte Zwischen- und Deckbeschichtung mit unseren Produkten DELTA® Flächenlasur 5.02 oder DELTA® Fensterdeck 6.07.

Gegebenenfalls Holzschliff nach Auftrag von DELTA® Imprägniergrund 1.06 ausführen.

Durch die vorherige Anwendung von DELTA® Imprägniergrund 1.06 wird eine gleichmäßigere Fläche in Bezug auf Fleckigkeit erreicht. Gleichzeitig ist die Farbtonintensität bei nachfolgender Anwendung pigmentierter Dünnschicht- oder Imprägnierlasuren deutlich geringer als bei unbehandeltem Holz.

Verbrauchsdaten

Der Verbrauch ist sehr stark abhängig von der Art der Verarbeitung, der Saugfähigkeit des verwendeten Untergrundes, der Holzfeuchte und der Art des Bauteiles. Ohne Berücksichtigung auftragsspezifischer Verluste beträgt der Verbrauch zwischen **80 - 130 ml/m²/ Anstrich**, entsprechend einer Ergiebigkeit von **8 - 12 m² / L**.

Zur Erzielung hoher Einbringmengen wird die Anwendung im Nass-in-Nass Verfahren empfohlen.

Sicherheitsdaten

Einstufung und Kennzeichnung entnehmen sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter <https://www.delta-lackcolor.de/delta-de/service/infomaterial/sdb.php> downloaden können.

Produkt-Code / GISCODE gemäß BG-BAU – GISBAU:

Siehe Produktetikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 7.3)

Die Betriebsanweisung gemäß §14 der Gefahrstoffverordnung für ihren Betrieb finden Sie unter <http://www.wingis-online.de/>

Allgemeiner Warnhinweis:

Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Anwendungsbeschränkungen:

Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt.

Bitte Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten

Besondere Hinweise

DELTA® Imprägniergrund 1.06 darf ohne weitere Beschichtung nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Sollte eine Weiterbehandlung, von mit DELTA® Imprägniergrund 1.06 grundierten Holzbauteilen, nicht unmittelbar möglich sein, ist durch geeignete Maßnahmen, z.B. Abdecken mit einer Kunststoffplane, wie z.B. DELTA Plan 1000 (Fa. Dörken, Herdecke), ein entsprechender Schutz vor übermäßiger Nässebelastung (Regen, Schnee) vorzunehmen. Danach ist schnellstmöglich die abschließende Weiter- oder Endbehandlung gemäß dem aktuellen Stand der Technik sach- und fachgerecht auszuführen.

Holzflächen sind Wartungsflächen:

Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Holzbauteils sowie des Anstrichfilms zu vermeiden.

Wir empfehlen daher, beschichtete Holzflächen einer ständigen qualifizierten Kontrolle und Beurteilung zu unterziehen und auftretende Mängel in Bauteil oder Beschichtung sofort fachgerecht beseitigen zu lassen.

Allgemeine Hinweise

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendungen und Verarbeitung.

Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir in unserer Beschreibung nicht jeden Einzelfall erfassen.

Für die Haltbarkeit der Produkte sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig.

Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung, wenn gleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.

Rechtsverbindlichkeiten können aus den vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich.

Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer / Verarbeiter zudem nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle Angaben früherer Ausgaben ihre Gültigkeit.

Allergikerberatung unter 02330 / 63 184.

Für weitere technische Auskünfte und Informationen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02330 / 63 243 über unser Contact Management an unsere Anwendungstechnische Abteilung.

Zusätzlich können Sie weitere Informationen über unsere Internetseite www.doerkencoatings.de abrufen. Hier finden Sie alle produktbezogenen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter.

W -106 DELTA® Imprägniergrund 1.06 010920 FL

DÖRKEN COATINGS

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
Wetterstrasse 58
D-58313 Herdecke/Ruhr
Tel.: 02330 63 243
Fax: 02330 63 100 243
Mail: coatings@doerken.de
Web: www.doerkencoatings.de

DÖRKEN
COATINGS